

Overflade kvalitetsbeskrivelse

Limtræ

Anvendelse	Synlig kvalitet	Industri kvalitet
Synlig brug	Egnet	Ikke egnet
Ikke synlig brug	Egnet	Egnet
Overfladebehandling	Egnet	Ikke egnet

Kriterier	Synlig kvalitet	Industri kvalitet
Faste knaster, uanset antal	Tilladt	Tilladt
Udfaldne og løse knaster	$\varnothing \leq 15$ mm tilladt $\varnothing \geq 15$ mm reparerer	Tilladt
Harpiks lommer	Op til 5 mm bredde	Tilladt
Knaster og defekter udbedres ved hjælp af smelte lim eller ilagt træliste	Tilladt	Udføres ikke
Insekt skader	$\varnothing \leq 2$ mm tilladt	$\varnothing \leq 2$ mm tilladt
Marv	Tilladt	Tilladt
Svindrevner	Bredde op til 4 mm tilladt	Ingen begrænsning
Blåsplint	10% tilladt af bjælkens samlede overfladeareal	Tilladt
Mug	Ikke tilladt	Ikke tilladt
Tilsmudsning	Ikke tilladt	Tilladt
Fingerskarring afstand	Ingen begrænsninger	Ingen begrænsninger
Overflade bearbejdning	Høvlet med fasede kanter Kutterslag ≤ 1 mm tilladt	Egaliseret Kutterslag tilladt

Tolerancer		
Bjælke bredde*	alle bredder	± 2 mm
Bjælke højde*	$h \leq 400$ mm $h > 400$ mm	+ 4 mm til - 2 mm + 1% til - 0,5%
Tværsnitsvinkel		1:50
Bjælke længde*	$l \leq 2$ m $2 \text{ m} \leq l \leq 20$ m $l > 20$ m	± 2 mm $\pm 0,1\%$ ± 20 mm

*Måleangivelser referer til 12% træfugtighed.